

Baumacol Flex Light

C2TE S1, EN12004, EN12002



Proizvod	Izrazito fleksibilno, lagano tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN12004, EN12002) specijalno za polaganje slabo upojne keramike, porculana i staklenog mozaika.
Sastav	Cement, pijesak, dodaci
Svojstva	Otporno na smrzavanje, hidraulički protvrđavajuće, fleksibilno ljepilo, sive boje i visoke izdašnosti.
Primjena	Za polaganje pločica od upojne, glazirane keramike, slabo upojne keramike, porculana i staklenog mozaika na podove i zidove, za unutarnju i vanjsku primjenu na podlogama od betona, žbuke, estriha, klinkera, lakog betona i porobetona. Gipsane podloge treba prije polaganja pločica posebno obraditi.
Tehnički podaci	Maksimalna granulacija: < 0,3 mm Konzistencija: praškasta Boja: siva Utrošak vode: oko 7 l/vreća Vrijeme sazrijevanja: oko 5 min Vrijeme za upotrebu: oko 2h Otvoreno vrijeme: najviše 30 min Vrijeme za korekciju: oko 5min Prohodno nakon: oko 8h Fugiranje moguće nakon: oko 8h Temperatura pri obradi: minimalno +5 °C površine, materijala i zraka Utrošak materijala: oko 2,2 kg/m ² kod primjene lopatice od 8x8 mm
Klasifikacija prema Zakonu o kemikalijama	Znak opasnosti X_i: nadražujuće, sadrži vapneni hidrat i portlandski cement Znakovi opasnosti R R 36: Nadražuje oči R 38 Nadražuje kožu R 43: Moguća je senzibilizacija u dodiru s kožom Znakovi upozorenja S S 2: Držati dalje od dosega djece S 24: Izbjegavati dodir s kožom S 25: Izbjegavati dodir s očima S 26: U slučaju dodira s očima, temeljito isprati vodom i potražiti savjet liječnika. S 27: Zaprljanu, natoplenu odjeću odmah skinuti S 28: U slučaju dodira s kožom odmah isprati vodom S 37: Nositi odgovarajuće zaštitne rukavice Trebalo se pridržavati općenite vrijednosti za ograničenje prašine prema listi vrijednosti maksimalnih koncentracija na radu iz (MAK) 2001. (Koncentracija finog praha maks. 6 mg/m ³ , ukupna koncentracija praha maks. 15 mg/m ³). U vezanom, stvrdnutom obliku proizvod ne predstavlja nikakvu opasnost.
Skladištenje	6 mjeseci u suhom prostoru na drvenim paletama
Kontrola kvalitete	Vlastiti nadzor od strane našeg tvorničkog laboratorija



Ambalaža	Vreće od 17,5 kg
Podloga	Podloga treba biti ravnomjerno upojna, ne smije biti vodoodbojna, mora biti suha, čista, otprašena, bez ostataka oplatnog ulja, homogena, čvrsta i nosiva, nesmrznuta (iznad +5 °C).
Upute za pripremu podloge	Prije početka radova obavezno treba ispitati prikladnost podloge. Materijale koje sadrže gips treba kod upotrebe u vlažnim prostorijama (kuhinje i kupaonice) prije postavljanja pločica obraditi na odgovarajući način (grundiranje odnosno brtvljenje: vidi ÖNORM B 2207 – norma ugovora o izvođenju radova na postavljanju keramičkih pločica i mozaika).
Obrada	Oko 7 litara vode izliti u posudu za miješanje te dodati sadržaj jedne vreće Baumacol Flex Lighta, miješati prikladnom miješalicom do čvrsto plastične konzistencije ljepila. Nakon vremena sazrijevanja od oko 5 min. još jednom promiješati i Baumacol Flex Light je spreman za upotrebu. Baumacol Flex Light se nanosi nazubljenom lopaticom. Pločice treba dobro utisnuti, lagano lupnuti i podesiti u ispravan položaj (unutar 5 minuta moguća je korekcija).
Upozorenje i općenite upute	Radove ne izvoditi na temperaturi ispod +5 °C (materijala, zraka i podloge), odnosno na smrznutoj podlozi.

Baumacol



Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehniku primjene, koje kupcu/izvođaču dajemo kao podršku na temelju naših iskustava i trenutnih spoznaja koje proizlaze iz znanosti i prakse, neobavezujuće su i ne utemeljuju ugovorni odnos, a također niti dodatne obveze iz kupoprodajnog ugovora pa stoga ne oslobađaju kupce od vlastite provjere podobnosti proizvoda za predviđenu svrhu primjene.