


Baumacol Flex Top

C2TE S1, EN12004, EN12002



Proizvod	Izrazito fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN12004, EN12002) za slabo upojnu keramiku, porculan i stakleni mozaik.
Sastav	Cement, pijesak, dodaci.
Svojstva	Hidraulički protvrđavajuće, fleksibilno ljepilo, otporno na smrzavanje
Primjena	Za polaganje pločica od glazirane, upojne i slabo upojne keramike, porculana i staklenog mozaika na podove i zidove, za unutarnju i vanjsku primjenu na podlogama od betona, žbuke, estriha, klinkera, lakog betona i porobetona.
Tehnički podaci	Maks. granulacija: < 0,6 mm Konzistencija: praškasta Boja: siva Utrošak vode: oko 8 l/vreća Vrijeme sazrijevanja: oko 5 min Vrijeme za upotrebu: oko 5 h Otvoreno vrijeme: najviše 30 min Vrijeme za korekciju: oko 5 min Prohodno nakon: oko 24h Fugiranje moguće nakon: 12-24h Temperatura pri obradi: minimalno +5 °C površine, materijala i zraka Utrošak materijala: oko 3 kg/m ² kod primjene lopatice od 8x8 mm
Klasifikacija prema Zakonu o kemikalijama	Znak opasnosti X_i: nadražujuće, sadrži vapneni hidrat i portlandski cement Znakovi opasnosti R R 36: Nadražuje oči R 38: Nadražuje kožu R 43: Moguća je senzibilizacija u dodiru s kožom Znakovi upozorenja S S 2: Držati dalje od dosega djece S 24: Izbjegavati dodir s kožom S 25: Izbjegavati dodir s očima S 26: U slučaju dodira s očima, temeljito isprati vodom i potražiti savjet liječnika. S 27: Zaprjanu, natoplenu odjeću odmah skinuti S 28: U slučaju dodira s kožom odmah isprati vodom S 37: Nositi odgovarajuće zaštitne rukavice
	Treba se pridržavati općenite vrijednosti za ograničenje prašine prema listi vrijednosti maksimalnih koncentracija na radu iz (MAK) 2001. (Koncentracija finog praha maks. 6 mg/m ³ , ukupna koncentracija praha maks. 15 mg/m ³). U vezanom, stvrdnutom obliku proizvod ne predstavlja nikakvu opasnost.
Skladištenje	12 mjeseci u suhom prostoru na drvenim paletama
Kontrola kvalitete	Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.
Ambalaža	Vreće od 25 kg



- Podloga** Podloga mora biti ravnomjerno upojna, ne smije biti vodoodbojna, mora biti suha, čista, otprašena, bez ostataka oplatnog ulja, homogena, čvrsta i nosiva, nesmrznuta (iznad +5 °C).
- Upute za pripremu podloge** Prije početka radova obavezno treba ispitati pogodnost podloge. Podloge koje sadrže gips treba u vlažnim prostorijama (kuhinje i kupaonice) prije postavljanja pločica obraditi na odgovarajući način (grundiranje odnosno izolacija: vidi ÖNORM B 2207 – norma ugovora o izvođenju radova na postavljanju keramičkih pločica i mozaika).
- Obrada** Oko 8 litara vode izliti u posudu za miješanje te dodati sadržaj jedne vreće Baumacol Flex Topa, miješati miješalicom do čvrsto plastične konzistencije. Nakon vremena sazrijevanja od oko 5 min. još jednom promiješati i Baumacol Flex Top je spreman za upotrebu. Baumacol Flex Top se nanosi nazubljenom lopaticom. Pločice treba dobro utisnuti, lagano lupnuti i podesiti u ispravan položaj (unutar 5 minuta moguća je korekcija).
- Upozorenje i općenite upute** Radove ne izvoditi na temperaturi ispod +5 °C (materijala, zraka i podloge), odnosno na smrznutoj podlozi.

Baumacol



Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehniku primjene, koje kupcu/izvođaču dajemo kao podršku na temelju naših iskustava i trenutnih spoznaja koje proizlaze iz znanosti i prakse, neobavezujuće su i ne utemeljuju ugovorni odnos, a također niti dodatne obveze iz kupoprodajnog ugovora pa stoga ne oslobađaju kupce od vlastite provjere podobnosti proizvoda za predviđenu svrhu primjene.