

Baumacol Fuge

Masa za fugiranje




Proizvod	Prašasta masa za fugiranje, na cementnoj bazi, za primjenu na zidnim i podnim oblogama, za širine fuga od 2 mm do 20 mm.
Sastav	Cement, posebna hidraulička veziva, dodaci, pigmenti.
Svojstva	Slaba upojnost vode, otpornost na smrzavanje, otpornost na trljanje, visoka mogućnost opterećenja, sukladno zahtjevima CG 2 prema EN 13888.
Primjena	Za fugiranje keramičkih zidnih i podnih pločica, za fuge širine od 2 mm do 20 mm, za unutarnju i vanjsku primjenu; prikladno i za vlažne prostorije, kod podnog grijanja i vanjskih pročelja.
Tehnički podaci	Specifična težina: oko 1,4 kg/l Vrijeme za upotrebu: oko 1h Utrošak materijala: ovisi o vrsti pločica
Klasifikacija prema Zakonu o kemikalijama	Ne podliježe obaveznom obilježavanju. Znak opasnosti X_i: nadražujuće Znakovi opasnosti R R 36: Nadražuje oči R 38: Nadražuje kožu R 43: Moguća je senzibilizacija u dodiru s kožom Znakovi upozorenja S S 2: Čuvati izvan dohvata djece S 24: Spriječiti dodir s kožom S 25: Spriječiti dodir s očima S 26: U slučaju dodira s očima, temeljito isprati vodom i potražiti savjet liječnika S 27: Zaprjanu, natoplenu odjeću odmah skinuti S 28: U slučaju dodira s kožom odmah isprati vodom S 37: Nositi prikladne zaštitne rukavice Trebalo se pridržavati općenite vrijednosti za ograničenje prašine prema listi vrijednosti maksimalnih koncentracija na radu (MAK) iz 2001. (Koncentracija finog praha maks. 6 mg/m ³ , ukupna koncentracija praha maks. 15 mg/m ³). U vezanom, stvrdnutom obliku proizvod ne predstavlja nikakvu opasnost.
Skladištenje	12 mjeseci u originalnom pakiranju na suhom, hladnom mjestu koje je zaštićeno od smrzavanja.
Kontrola kvalitete	Vlastiti nadzor putem naših tvorničkih laboratorija.
Ambalaža	Vreća od 2 kg, odnosno 5 kg Karton (6 vreća po 5kg) Karton (12 vreća po 2kg)



- Podloga** Ljepilo ili mort moraju potpuno otvrdnuti kako bi se izbjegla promjena boje kod fuga. Odmah nakon postavljanja treba izgrebati fuge u skladu s debljinom pločice te ih očistiti.
- Obrada** Baumacol Fuge treba pomiješati s oko 1,3 – 1,5 l vode/5 kg na način da se prašak dodaje u vodu uz stalno miješanje. Smjesu miješati sporohodnom miješalicom sve dok se ne dobije homogena masa bez grudica. Nakon vremena sazrijevanja od oko 3 min još jednom promiješati i masa Baumacol Fuge je spremna za upotrebu. Gotovu masu treba iskoristiti u roku od 1h. Smjesu Baumacol Fuge gumenom lopaticom nanijeti u fuge i povući dijagonalno s obzirom na površinu. Kako bi površina ostala glatka, treba je nakon 20-30 minuta ovisno o temperaturi i upojnosti pločica očistiti vlažnom spužvom. Eventualno preostali cementni film treba ukloniti prije konačnog stvrdnjavanja masa za fugiranje. Prije fugiranja pločica s krakel glazurom ili mat glazurom s finim porama, te slabo upojne keramike i prirodnog kamena s otvorenim porama, treba napraviti probno fugiranje te čišćenje.
- Upozorenje i općenite upute** Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i vezivanja biti između +5°C i 30°C. Proizvod se ne smije primjenjivati na zamrznutoj podlozi, kod direktnih sunčevih zraka, jakog vjetra, odnosno propuha ili ako postoji opasnost od kiše (kod vanjske primjene). Tijekom skrućivanja obavezno zaštititi od smrzavanja. Visoka vlažnost zraka i niske temperature usporavaju, a visoke temperature ubrzavaju vezivanje i skrućivanje. Kod miješanja uvijek koristiti hladnu vodu. Odmah nakon upotrebe očistiti alat vodom jer se osušen može očistiti samo mehaničkim struganjem. Baumacol Fuge ne smije se miješati s cementom, vapnom ili gipsom.

Baumacol



Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehniku primjene, koje kupcu/izvođaču dajemo kao podršku na temelju naših iskustava i trenutnih spoznaja koje proizlaze iz znanosti i prakse, neobavezujuće su i ne utemeljuju ugovorni odnos, a također niti dodatne obveze iz kupoprodajnog ugovora pa stoga ne oslobađaju kupce od vlastite provjere podobnosti proizvoda za predviđenu svrhu primjene.