

Baumacol Marmor

C2F, EN12004



Proizvod	Bijelo, brzovezujuće, fleksibilno, tankoslojno ljepilo (C2F, EN12004), posebno za postavljanje bijelog mramora i staklenog mozaika
Sastav	Cement, prirodno punilo, dodaci
Svojstva	Bijelo, fleksibilno, brzo stvrdnjavajuće ljepilo, otporno na smrzavanje, s hidrauličnim protvrdnjavanjem
Primjena	Za polaganje prvenstveno bijelog mramora, pločica od upojne, glazirane i slabo upojne keramike, porculana i staklenog mozaika na podove i zidove, u unutarnjem i vanjskom prostoru, na betonu, žbuci, estrihu, klinkeru, lakom betonu i porobetonu. Nije pogodno za zeleni mramor, škriljevac i kamen „Serena“. Za podloge koje sadrže gips potrebne su posebne mjere prije polaganja pločica.
Tehnički podaci	Maks. granulacija: < 0,6 mm Konzistencija: u obliku praha Boja: bijela Potrebna količina vode: cca. 8 l/vreća Vrijeme mirovanja: ca. 5 min Vrijeme upotrebe: maks. 1 h Otvoreno vrijeme: maks. 15 min Vrijeme za korekcije: max. 5 min Prohodno nakon: oko 3h Raspoloživost: oko 3h Temp. obrade.: min. + 5 °C temperatura površine, materijala i zraka Utrošak materijala: oko 3 kg/m ² s lopaticom za nanošenje ljepila za pločice, 8x8 mm

Klasifikacija prema Zakonu o kemikalijama

Znak opasnosti Xi: nadražujuće, sadrži vapneni hidrat i portlandski cement

Znakovi opasnosti R

- R 36: Nadražuje oči
- R 38: Nadražuje kožu
- R 43: Moguća je senzibilizacija u dodiru s kožom

Znakovi upozorenja S

- S 2: Držati dalje od dosega djece
- S 24: Izbjegavati dodir s kožom
- S 25: Izbjegavati dodir s očima
- S 26: U slučaju dodira s očima, temeljito isprati vodom i potražiti savjet liječnika.
- S 27: Zaprljanu, natopljenju odjeću odmah skinuti
- S 28: U slučaju dodira s kožom odmah isprati vodom
- S 37: Nositi odgovarajuće zaštitne rukavice

Treba se pridržavati općenite vrijednosti za ograničenje prašine prema listi vrijednosti maksimalnih koncentracija na radu iz (MAK) 2001. (Koncentracija finog praha maks. 6 mg/m³, ukupna koncentracija praha maks. 15 mg/m³). U vezanom, stvrdnutom obliku proizvod ne predstavlja nikakvu opasnost.


Skladištenje

Može se skladištiti 6 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama.



Kontrola kvalitete	Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.
Ambalaža	Vreće od 25 kg
Podloga	Podloga mora biti ravnomjerno upojna, ne smije biti vodoodbojna, mora biti suha, čista, otprašena, bez ostataka oplatnog ulja, homogena, čvrsta i nosiva, nesmrznuta (iznad +5 °C).
Upute za pripremu podloge	Prije početka radova polaganja treba ispitati podobnost podloge. Ako se građevinski materijali koji sadrže gips primjenjuju u vlažnim prostorijama (kuhinje i kupaonice) moraju se prije polaganja pločica prethodno na odgovarajući način obraditi (grundiranje, odnosno izolacija, vidi ÖNORM B 2207 Norma ugovora o izvođenju radova polaganja keramičkih pločica, ploča i mozaika).
Obrada	Oko 8 litara vode staviti u posudu za miješanje i zamiješati sadržaj jedne vreće proizvoda Baumacol Marmor ručnom miješalicom da se dobije plastična smjesa. Nakon mirovanja od oko 5 minuta i nakon što se još jednom dobro promiješa, Baumacol Marmor je spreman za primjenu. Baumacol Marmor se nanosi nazubljenom lopaticom. Keramičke pločice ili druge vrste ploča treba dobro utisnuti, blago po njima lupnuti i ispraviti ih u ispravan položaj (korekcija je moguća unutar 5 minuta).
Upozorenje i općenite upute	Ne smije se obrađivati na temperaturi ispod +5 °C (temperatura materijala, zraka i podloge) niti na smrznutoj podlozi.

Baumacol



Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehniku primjene, koje kupcu/izvođaču dajemo kao podršku na temelju naših iskustava i trenutnih spoznaja koje proizlaze iz znanosti i prakse, neobavezujuće su i ne utemeljuju ugovorni odnos, a također niti dodatne obveze iz kupoprodajnog ugovora pa stoga ne oslobađaju kupce od vlastite provjere podobnosti proizvoda za predviđenu svrhu primjene.