

PRODOTTO	Collante in polvere per applicazione manuale e meccanica.	
COMPOSIZIONE	Cemento, inerti, additivi.	
CAMPI DI APPLICAZIONE	Baunit BauKleber è un collante in polvere a indurimento idraulico adatto alla posa di piastrelle ceramiche e piastre in genere su sottofondi compatti, su calcestruzzo, su intonaci a base di cemento, calce/cemento o calce altamente idraulica. Baunit BauKleber è adatto, quale collante, alla costruzione di murature in Gasbeton.	
DATI TECNICI	Proprietà	Valori
	Granulometria	1 mm
	Consistenza	polvere
	Colore	grigio
	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	ca.
	Consumo d'acqua	7 l/sacco
	Intervallo prima dell'applicazione	min 5 min.
	Tempo di correzione	15/20 min
CONSUMO DI MATERIALE	Ca. 3-4 kg/m ²	
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	Il prodotto viene fornito in sacchi da 25 kg. Conservare in luogo asciutto ed impiegare entro 6 mesi.	
CONTROLLO DI QUALITÀ	Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.	
PRECAUZIONI	Xi irritante: contiene calce idrata e cemento composto Portland R 36 Irritante per gli occhi R 38 Irritante per la pelle R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini S 24/25 Evitare il contatto con pelle e occhi S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua e consultare un medico S 27 Togliersi gli indumenti da lavoro sporchi S 28 Se a contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con molta acqua S 37 Usare guanti protettivi adeguati N.B. Se il prodotto è già stato mescolato con acqua ed è già nella fase di presa, non provoca più alcuna reazione dannosa.	

Baunit BauKleber

(Collante in polvere)

LAVORAZIONE

Il sottofondo deve essere non idrorepellente, con capacità assorbente uniforme, asciutto, privo di polvere e di oli disarmanti, compatto non soggetto a gelo.

Aggiungere ca. 7 lt d'acqua al contenuto di un sacco e mescolare fino ad ottenere un collante di consistenza plastica. Se viene impastata solo una parte del contenuto di un sacco, la quantità d'acqua corrispondente è di ca. 30% del volume. Dopo un intervallo di ca. 5 min e una successiva mescolatura il prodotto è pronto all'uso.

Il prodotto viene applicato con una spatola dentata; le piastrelle o piastre vengono posate con leggera successiva pressione, eventuali correzioni sono possibili per 10/20 min dopo la posa.

AVVERTENZE

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a +5°C, con sottofondi gelati e, per piastrellature esterne, con minaccia di pioggia.

Durante la fase di indurimento proteggere dal gelo.

CLASSIFICAZIONE

Baunit BauKleber per sua natura è incombustibile e appartiene di diritto alla classe "A1" (96/603/CE ed EN 13501-1).

In caso di incendio non produce fumi né sostanze tossiche.

VOCE DI CAPITOLATO

Collante in polvere per applicazione manuale e meccanica, tipo Baunit BauKleber.

marzo 2006

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.