

Baumit DispersionsKleber

(Collante in pasta)

PRODOTTO	Collante in pasta.										
COMPOSIZIONE	Acqua, inerti e leganti organici.										
CAMPI DI APPLICAZIONE	Malta adesiva ad uso interno ed esterno, utilizzata per incollare i pannelli isolanti di facciate EPS e XPS su pannelli truciolari e legno. Baumit DispersionsKleber è un collante in pasta, flessibile, di buon potere adesivo.										
DATI TECNICI	<table><thead><tr><th>Proprietà</th><th>Valori</th></tr></thead><tbody><tr><td>Densità</td><td>1,5 kg/dm³</td></tr><tr><td>Granulometria</td><td>0,3 mm</td></tr><tr><td>Conducibilità termica λ</td><td>0,6 W/mK</td></tr><tr><td>Colore</td><td>beige chiaro</td></tr></tbody></table>	Proprietà	Valori	Densità	1,5 kg/dm³	Granulometria	0,3 mm	Conducibilità termica λ	0,6 W/mK	Colore	beige chiaro
Proprietà	Valori										
Densità	1,5 kg/dm³										
Granulometria	0,3 mm										
Conducibilità termica λ	0,6 W/mK										
Colore	beige chiaro										
CONSUMO DI MATERIALE	ca. 1,5 kg/m ² su sottofondo livellato e uniforme.										
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	Il prodotto viene fornito in sacchi da 25 kg. Conservare in luogo asciutto ed impiegare entro 6 mesi.										
CONTROLLO DI QUALITÀ	Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.										
PRECAUZIONI	Xi irritante: S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini S 24 Evitare il contatto con pelle S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua e consultare un medico S 37 Usare guanti protettivi adeguati										
LAVORAZIONE	Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, non soggetto a gelo, privo di polvere, idrorepellente, privo di efflorescenze, solido e privo di oli disarmanti. Mescolare il collante in pasta con un agitatore a ciclo lento; tempo di lavorazione: ca. 90 min. Applicare su tutta la superficie con una spatola dentata su sottofondo di legno o su pannelli truciolari. Se necessario fissare con tasselli speciali.										
AVVERTENZE	In fase di applicazione e di presa, la temperatura dell'aria, del materiale e del sottofondo non deve essere inferiore a +5°C. Non applicare su sottofondo congelato o soggetto a gelo. Non utilizzare prodotti antigelo. Il tempo di asciugatura può raggiungere i 10 giorni a seconda della temperatura e della concentrazione di umidità. Non adatto per annegare la rete portaintonaco Baumit TextilglasGitter e stuccare.										
VOCE DI CAPITOLATO	Collante in pasta, tipo Baumit DispersionsKleber.										

marzo 2006

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.