

Baunit Edelputz Extra

(Finitura minerale colorata a basso spessore)

PRODOTTO

Finitura minerale in polvere a basso spessore per sottofondi a base di calce-cemento. Viene prodotta in bianco o colorata. Applicabile a mano o a macchina.
In conformità alla Normativa Europea 89/106/CEE con riferimento alla Norma UNI EN 998-1, Baunit Edelputz Extra è di Tipo CS II – W2.

COMPOSIZIONE

Calce idrata, cemento bianco, sabbie marmifere, pigmenti selezionati, additivi.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Finitura minerale per uso interno ed esterno, applicabile su tutti i sottofondi minerali.

DATI TECNICI

Malta per intonaco interno/esterno per usi generali (GP)

Proprietà	Valori	Limiti di Norma
Peso specifico	ca. 1.480 kg/m ³	
Granulometria	1/2/3 mm	
Assorbimento d'acqua dell'impasto	W ₂	(EN 1015-18)
Resistenza a compressione (28gg)	> 1,5 MPa	(EN 1015-11)
Resistenza a flessione (28gg)	> 0,7 MPa	(EN 1015-12)
Resistenza al fuoco	Classe "A1"	(EN 13501-1)
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	15	(EN 1015-19)
Conducibilità termica λ	ca. 0,8 W/mK	(EN 1745)
Durabilità (contro il gelo/disgelo)	NPD	

Colori

200 Color of more emotion

CONSUMO DI MATERIALE

	Edelputz 1 mm	Edelputz 2 mm	Edelputz 3 mm
Intonaco fratazzato	ca. 3 kg/m ² per 2mm	ca. 3,5 kg/m ² per 3mm	ca. 4 kg/m ² per 4mm

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto viene fornito in sacchi da 40 kg.
Dovrà essere conservato in luogo asciutto e consumato entro 12 mesi.

CONTROLLO DI QUALITÀ

Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.

PRECAUZIONI

Xi irritante:

R 36/38 Irritante per occhi e pelle

R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini

S 24/25 Evitare il contatto con pelle e occhi

S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua e consultare un medico

S 27 Togliersi gli indumenti da lavoro sporchi.

S 28 Se a contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con molta acqua.

S 37 Usare guanti protettivi adeguati

N.B. Se il prodotto è già stato mescolato con acqua ed è già nella fase di presa, non provoca più alcuna reazione dannosa.

Baunit Edelputz Extra

(Finitura minerale colorata a basso spessore)

LAVORAZIONE

Il supporto deve essere pulito, compatto, asciutto, privo di polvere, grassi, disarmanti, efflorescenze, di potere assorbente costante e sufficientemente ruvido. A seconda del potere assorbente del sottofondo e degli agenti atmosferici, inumidire la superficie alcune ore prima di intonacare.

Consigliato su:

- intonaci a base calce/cemento e cemento;
- sistemi termoisolanti a pannelli di sughero.
- intonaci termoisolanti con strato intermedio (Baunit UniPutz Weiss o Baunit HalfMoertel).

Non consigliato su:

- materie plastiche e resine, lacche e pitture ad olio, collanti e colori a dispersione;
- sistemi termoisolanti a cappotto EPS e minerali.

Trattamento preliminare del supporto

- eliminare meccanicamente superfici sabbiose e pellicole superficiali oppure, eventualmente, consolidarle (Baunit TiefenGrund);
- pulire meccanicamente o con getti d'acqua calda (idropulitrice) superfici sporche o con presenza di alghe e muschi oppure trattarle con prodotti speciali (Baunit SanierLösung);
- eliminare meccanicamente pitture minerali;
- rasare superfici danneggiate o fessurate (Baunit PutzSpachtel); se necessario utilizzare adeguate misure di risanamento.

Per ottenere uniformità di colore controllare il numero di tonalità, non aggiungere altri prodotti. Impastando Baunit Edelputz Extra con betoniera, versare inizialmente 8 lt d'acqua per sacco, tutto il contenuto del sacco, impastare 3-5 minuti, per ottenere la consistenza desiderata aggiungere durante l'impasto da 1 a 3 lt d'acqua. In presenza di diversi impasti, prima della messa in opera, mescolarli insieme in un recipiente capiente, per evitare tonalità differenti.

Applicazione manuale con l'uso di spatola metallica con lo spessore della granulometria, può anche essere applicato a macchina, appena inizia la fase di presa passare alla sua strutturazione.

Intonaco fratazzato: si può fratazzare in senso circolare o orizzontale usando unicamente un fratazzo di plastica. Proteggere dai raggi solari diretti, vento e pioggia. Attenzione: si possono formare delle macchie sulle superfici intonacate.

Intonaco fratazzato a doppio strato: per evitare la formazione di macchie, è consigliabile l'applicazione del prodotto in due fasi successive. La prima mano che non deve essere fratazzato funge da sottofondo mentre la seconda da finitura. Per ottenere una superficie di tonalità omogenea, organizzare l'applicazione e la stesura del prodotto in modo continuativo.

AVVERTENZE

La temperatura dell'aria e del sottofondo non deve essere inferiore a +5°C. La lavorazione deve essere eseguita secondo le normative previste e le direttive tecniche; vedi la scheda tecnica del prodotto e i sistemi Baunit. In caso di forniture successive mescolare sacchi di tonalità diverse.

CLASSIFICAZIONE

La malta Baunit Edelputz Extra per sua natura è incombustibile e appartiene di diritto alla classe "A1" (96/603/CE ed EN 13501-1).

In caso di incendio non produce fumi né sostanze tossiche.

VOCE DI CAPITOLATO

Finitura minerale in polvere a basso spessore per sottofondi a base di calce-cemento, tipo Baunit Edelputz Extra.

marzo 2006

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.