

PRODOTTO	Pittura elastomerica priva di solventi pronta all'uso, con legante organico, idrorepellente con buona capacità di diffusione del vapore acqueo.	
COMPOSIZIONE	Legante organico, cariche minerali, coloranti, additivi, acqua.	
CAMPI DI APPLICAZIONE	Baumit ElastoRoll è una pittura elastoplastica per esterni e interni, per il trattamento superficiale di sottofondi, in cui si desidera ottenere un'elevata elasticità a basse temperature. E' particolarmente consigliata per il risanamento di crepe dell'intonaco (screpolature capillari), ad es. per sistemi termoisolanti e per sottofondi organici e minerali.	
DATI TECNICI	<b>Proprietà</b>	<b>Valori</b>
	Densità	<b>ca. 1,44 Kg/dm<sup>3</sup></b>
	contenuto solido	<b>ca. 69%</b>
	valore $\mu$	<b>ca. 250</b>
	varietà di colori	<b>200 Colors of more emotion</b>
	Prodotto conforme al D.L. 161 del 27/03/2006 sul contenuto di sostanze organiche volatili. Attuazione Direttiva 2004/42/CE.	
CLASSIFICAZIONE COMP. CHIMICA	Non ha obblighi di contrassegno.	
CONSUMO DI MATERIALE	Ca. 0,80 kg/m <sup>2</sup> per tre mani su fondo liscio.	
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	Vasi in plastica da 25 kg. Conservare in luogo fresco e non soggetto a gelo ed utilizzare entro 12 mesi; tenere ben chiuse le confezioni iniziate.	
CONTROLLO DI QUALITÀ	Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.	
PRECAUZIONI	Xi irritante: S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini S 24 Evitare il contatto con pelle S 25 Evitare il contatto con gli occhi S 37 Usare guanti protettivi adeguati	
LAVORAZIONE	Il sottofondo deve essere pulito, compatto, asciutto, privo di polvere, grassi, disarmanti, efflorescenze.  Adatto per: - sistemi termoisolanti; - intonaci a base di calce, cemento, e calce-cemento; - calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e altri sottofondi minerali; - intonaci e vernici minerali, ai silicati e a dispersione con buona adesività; - calce/gesso, gesso/calce e intonaci a base gesso; - cartongesso.  Non adatto per: - pitture a calce e a colla; - intonaci a base di calce fresca; - pitture a smalto e ad olio.	

## LAVORAZIONE

Preparazione del sottofondo:

Lavare le superfici da trattare con acqua o un detergente adatto (ad esempio acqua con ammoniaca) o, eventualmente, con idropulitrice.

Consolidare le superfici sfinite con Baumit TiefenGrund.

Pretrattare le basi ad elevato assorbimento (ad esempio calcestruzzo cellulare) con Baumit TiefenGrund. Rimuovere meccanicamente parti instabili, o consolidarle con Baumit TiefenGrund. Rimuovere meccanicamente vernici e intonaci di finitura in cattivo stato di conservazione o danneggiati dagli agenti atmosferici; ritoccare adeguatamente (ad esempio Baumit KlebeSpachtel, Baumit Granopor Putz, ecc.).

Rimuovere meccanicamente le formazioni di muschio e di alghe, e trattare con un prodotto adatto, eventualmente trattare con idropulitrice.

Pulire le parti cave e mancanti, ritoccare con malta in modo adeguato, possibilmente in modo adatto alla struttura della superficie.

Riempire le screpolature profonde, in una fase separata, con Baumit ElastoRoll utilizzando un pennello.

Per alcune basi, in particolare per consolidare sottofondi sfinati oppure per saturare sottofondi assorbenti, è necessario eseguire un pretrattamento con Baumit TiefenGrund.

E' consigliabile applicare 2 mani di Baumit ElastoRoll o comunque quelle necessarie per tipo di fondo.

Mescolare bene il prodotto con un agitatore a bassa velocità, non mescolare con altre vernici. Applicare baumit ElastoRoll non diluito a rullo, lavorare in modo uniforme e senza interruzioni. Occorre attendere un tempo di asciugatura di almeno 12 ore tra le singole mani di applicazione. E' possibile garantire una uniformità di colore solamente con l'uso di prodotto della stessa tonalità.

## AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +5°C (dell'aria, del sottofondo e del materiale), sotto l'azione diretta dei raggi del sole, in caso di pioggia e forte vento, e proteggere adeguatamente la facciata (rete al ponteggio).

L'umidità elevata e temperature troppo rigide possono notevolmente allungare il tempo di asciugatura. Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso.

## VOCE DI CAPITOLATO

Pittura elastomerica priva di solventi pronta all'uso, tipo Baumit ElastoRoll.

giugno 2007

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.