

PRODOTTO	Massetto cementizio premiscelato, Baunit Estrich è conforme alla Normativa Europea EN 13813.	
COMPOSIZIONE	Sabbia, cemento, additivi.	
CAMPI DI APPLICAZIONE	Baunit Estrich viene utilizzato ogni qual volta si richieda la realizzazione di massetti aderenti o galleggianti. Baunit Estrich è un prodotto puramente idraulico. Non è sensibile all'umidità ed è quindi indicato sia per interni che per esterni.	
DATI TECNICI	<b>Proprietà</b>	<b>Valori</b>
	Peso specifico	ca. 2000 kg/m <sup>3</sup>
	Granulometria	4 mm
	Resistenza a compressione (28gg)	> 20 MPa
	Resistenza a flessione (28gg)	> 5 MPa
	Resistenza al fuoco	Classe "A1"
	Conducibilità termica $\lambda$	1,4 W/mK
	Classi di resistenza	CT-C20-F5
CONSUMO DI MATERIALE	Ca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	Il prodotto viene fornito in sacchi da 40 lt. Conservare in luogo asciutto ed impiegare entro 6 mesi.	
CONTROLLO DI QUALITÀ	Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.	
PRECAUZIONI	Xi irritante: R 36/38 Irritante per occhi e pelle R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle  S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini S 24/25 Evitare il contatto con pelle e occhi S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua e consultare un medico S 28 Se a contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con molta acqua S 37 Usare guanti protettivi adeguati  N.B. Se il prodotto è già stato mescolato con acqua ed è già nella fase di presa, non provoca più alcuna reazione dannosa.	

# Baunit Estrich

(Massetto cementizio)

## LAVORAZIONE

Prima di iniziare è necessario controllare la resistenza, complanarità, e il contenuto di umidità del sottofondo.

Il sottofondo deve essere pulito, compatto, asciutto, privo di polvere, grassi, disarmanti, efflorescenze.

Baunit Estrich può essere impastato sia a mano che per mezzo di comuni betoniere, mescolatori a coclea o pompe per sottofondi.

Il prodotto va mescolato con acqua pulita, sono necessari ca. 4lt d'acqua per sacco.

## AVVERTENZE

E' sconsigliata la posa in opera del prodotto quando la temperatura minima è inferiore ai 5°C. In ogni caso è opportuno proteggere dal congelamento o dall'essiccazione troppo rapida le superfici appena finito per almeno 14gg.

È praticabile dopo 3gg e può essere soggetto a carico dopo 21gg.

## VOCE DI CAPITOLATO

Massetto cementizio premiscelato, tipo Baunit Estrich.

marzo 2006

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.