

PRODOTTO

Finitura premiscelata in polvere, ad indurimento idraulico, per uso interno, ad applicazione manuale. In conformità alla Direttiva Europea 89/106/CEE con riferimento alla Norma UNI EN 998-1, Baunit Feinputz è di Tipo CS I – Wo.

COMPOSIZIONE

Calce, inerti selezionati, additivi.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Intonaco di finitura per sottofondi minerali grezzi ed intonaci termoisolanti, non adatta a piastrellature, per solo uso interno.

Baunit Feinputz è una finitura minerale di fine granulometria, buona traspirabilità, buona lavorabilità, struttura uniforme.

DATI TECNICI

Malta per intonaco interno/esterno per usi generali (GP)

Proprietà	Valori	Limiti di Norma
Peso specifico	ca. 1450 kg/m ³	
Granulometria	1,0 mm	
Assorbimento d'acqua dell'impasto	Wo	(EN 1015-18)
Resistenza a compressione (28gg)	> 0,6 MPa	(EN 1015-11)
Resistenza a flessione (28gg)	> 0,4 MPa	(EN 1015-12)
Resistenza al fuoco	Classe "A1"	(EN 13501-1)
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	ca. 12	(EN 1015-19)
Conducibilità termica λ	0,47 W/mK	(EN 1745)
Consumo d'acqua	9l/sacco	

CONSUMO DI MATERIALE

Ca. 6 kg/m² per 4 mm di spessore d'intonaco.
Spessore minimo d'intonaco: 3mm
Spessore massimo d'intonaco: 6mm

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto viene fornito in sacchi da 40 kg.
Conservare in luogo asciutto ed impiegare entro 6 mesi.

CONTROLLO DI QUALITÀ

Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.

PRECAUZIONI

Xi irritante:

- R 36 Irritante per gli occhi
- R 37 Irritante per le vie respiratorie
- R 38 Irritante per la pelle
- R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

- S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini
- S 24/25 Evitare il contatto con pelle e occhi
- S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua e consultare un medico
- S 27 Togliersi gli indumenti da lavoro sporchi
- S 28 Se a contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con molta acqua
- S 37 Usare guanti protettivi adeguati

N.B. Se il prodotto è già stato mescolato con acqua ed è già nella fase di presa, non provoca più alcuna reazione dannosa.

Il sottofondo deve essere asciutto, privo di polvere, privo di gelo, idroassorbente, privo di efflorescenze, compatto.

LAVORAZIONE

Applicazione

A seconda del potere assorbente del sottofondo e delle condizioni meteorologiche, bagnare il sottofondo prima dell'applicazione del prodotto.

Baunit Feinputz viene impastato con una comune betoniera o con impastatrice a coclea o a mano aggiungendo ca. 9 lt d'acqua per sacco, tempo d'impasto 4-5 min e applicato con una cazzuola o con un frattazzo.

Spessore 3-5 mm. Impastare sempre tutto il contenuto di un sacco.

Appena inizia la fase di presa ripassare con frattazzo di spugna.

AVVERTENZE

La temperatura dell'aria, del materiale e del sottofondo, durante la fase di applicazione e presa, deve essere superiore a +5°C.

Non aggiungere altri prodotti. Tempo di indurimento 5 giorni.

CLASSIFICAZIONE

Baunit Feinputz per sua natura è incombustibile e appartiene di diritto alla classe "A1" (96/603/CE ed EN 13501-1).

In caso di incendio non produce fumi né sostanze tossiche.

VOCE DI CAPITOLATO

Finitura premiscelata in polvere, ad indurimento idraulico, per uso interno, ad applicazione manuale, tipo Baunit Feinputz.

marzo 2006

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.