

Baunit Grassetto di Calce

(Grassetto di calce)



| | |
|-------------------------|---|
| PRODOTTO | Grassetto di calce ottenuto dalla cottura e spegnimento controllato di materiale calcareo selezionato, privo di zolfo, in conformità alla Normativa Europea EN 459-1. |
| COMPOSIZIONE | Idrossido di calcio puro a grana fine, acqua. |
| CAMPI DI APPLICAZIONE | Baunit Grassetto di Calce trova l'applicazione: - nell'edilizia per la produzione in cantiere di malte; - nell'edilizia per la produzione in cantiere di intonaci; - per la produzione di pitture murali a base di calce. |
| DATI TECNICI | Grassetto di calce. Formula chimica Ca(OH)₂ (EN 459-1) Contenuto solido ca. 40% (EN 459-1) Densità della pasta ca. 1300 kg/m³ di calce spenta depositata (EN 459-1) |
| CONSUMO DI MATERIALE | Per pitture: ca. 0,3 kg/m ² (3 strati) Per intonaci e malte: a seconda dei rapporti d'impasto |
| CONFEZIONE E STOCCAGGIO | Il prodotto viene fornito in sacchi da 33 kg Conservabile in luogo non soggetto a gelo, aggiungere acqua nelle confezioni aperte. |
| CONTROLLO DI QUALITÀ | Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali. |
| PRECAUZIONI | Xi irritante: R 36 Irrita gli occhi. R 38 Irrita la pelle. R 41 Rischi di gravi lesioni oculari. S 2 Tenere lontano dalla portata dei bambini. S 24 Evitare il contatto con la pelle. S 25 Evitare il contatto con gli occhi. S 26 Se a contatto con gli occhi, lavarli accuratamente con acqua e consultare un medico. S 27 Togliersi gli indumenti da lavoro sporchi. S 28 Se a contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con molta acqua. S 36/37 Usare indumenti e guanti protettivi adeguati. S 39 Proteggersi gli occhi e la faccia. |
| LAVORAZIONE | L'impasto Baunit Grassetto di Calce viene impastato con sabbia pulita di diversa granulometria e adeguata quantità d'acqua, eventualmente si può aggiungere cemento come da schema sotto riportato. |

Rapporti d'impasto (valori indicativi):

| Prodotto | Parti in volume | | | ca.kg/m ² di prod. bagnato | |
|--|-----------------|---------|--------|---------------------------------------|---------|
| | Sumpfkalk | Cemento | Sabbia | Sumpfkalk | Cemento |
| Malta base calce (Mo) | 1 | - | 3 | 280 | - |
| Malta base calce media resistenza (M2,5) | 2 | 1 | 8 | 210 | 150 |
| Malta base calce alta resistenza (M5) | 1 | 1 | 6 | 150 | 200 |
| Intonaco base calce | 1 | - | 3-4 | 280-210 | - |
| Malta base calce/cemento | 2 | 1 | 9-11 | 180-150 | 135-110 |

Baunit Grassetto di Calce

(Grassetto di calce)

AVVERTENZE E GENERALITÀ

La superficie deve essere pulita, priva di polvere.

Non applicare Grassetto di Calce su colori a olio, finiture e pitture murali a base di silicati o di resine sintetiche.

Mescolare bene una parte di Baunit Grassetto di Calce e due parti d'acqua, aggiungere eventualmente pigmenti naturali o alcalini.

Per migliorare il potere legante è possibile aggiungere max 1,5 % di olio di lino.

Le temperature del sottofondo, del prodotto e dell'aria, per alcuni giorni dopo l'applicazione, non devono essere inferiori a +5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Grassetto di calce ottenuto dalla cottura e spegnimento controllato di materiale calcareo selezionato, tipo Baunit Grassetto di Calce.

marzo 2006

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.