

Baunit HobbyPutz

(Malta per intonaco per interni ed esterni)



PRODOTTO	Malta da intonaco per scopi generali ad utilizzo manuale.		
COMPOSIZIONE	Malta premiscelata secca, a base di calce, cemento e inerti carbonatici da utilizzare per la realizzazione di intonaci esterni ed interni, con applicazione a mano.		
CAMPI DI APPLICAZIONE	L'accurata scelta delle materie prime e la moderna tecnologia degli impianti della Baunit Italia conferiscono alla malta Baunit HobbyPutz una versatilità che la rende adatta ad ogni necessità del cantiere. Baunit HobbyPutz ha ottime doti di plasticità che agevolano la realizzazione di un intonaco di facile applicazione.		
VANTAGGI	Gli additivi di origine naturale, assicurano, inoltre che la malta presenti buona adesione al supporto, elevata plasticità e tixotropia, cioè che sia adatta a formare spessore anche notevoli in più passate; Baunit HobbyPutz, al tempo stesso, è scorrevole sotto la staggia e chiude bene al passaggio del frattazzo. Baunit HobbyPutz, per la sua forte aderenza, può essere applicata direttamente su qualsiasi tipo di muratura (laterizio, blocchi di calcestruzzo, tufo, ecc.). Se applicata correttamente, non forma fessure o cavillature e non spolvera. Baunit HobbyPutz, a differenza di altri prodotti, non risente dell'umidità dell'aria: è pertanto adatta a realizzare non solo intonaci interni ma anche quelli esterni. All'interno, poi, è ideale per ambienti umidi, quali cucine, bagni, locali sotterranei, cantine e garages. La particolare natura dell'inerte impiegato conferisce alla malta caratteristiche superiori a quelle normalmente riscontrabili in analoghi prodotti a base calce/cemento, con evidente beneficio per chi lo applica.		
DATI TECNICI	Malta per intonaco per interni ed esterni ad applicazione manuale.		
	Proprietà	Valori	Limiti di Norma
	Peso specifico	1.300 kg/m³	
	Granulometria	< 1 mm	
	Resistenza a compressione	Classe 2,5	2,5 MPa (EN 1015-11)
	Resistenza al fuoco	Classe "A1"	(EN 13501-1)
	Assorbimento d'acqua	0,1 Kg/(m³·min^{0,5})	(EN 1015-18)
	Permeabilità del vapore acqueo μ	ca.15	(EN 1745)
	Conducibilità termica (λ 10,dry)	0,8 W/mK	(EN 1745)
CONSUMO DI MATERIALE	Circa 12-13 kg/m ² per 1 cm di spessore. Spessore consigliato: 1-2 cm.		
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	Il prodotto viene fornito in sacchi da 40 kg su bancali oppure sfuso in silo. Conservare in un luogo asciutto e impiegare entro 3/4 mesi.		
CONTROLLO DI QUALITÀ	Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.		
PRECAUZIONI	Xi irritante: R 36/37/38 Irritante per occhi, vie respiratorie e pelle R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini S22 Non respirare le polveri S 24/25 Evitare il contatto con pelle e occhi S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua e consultare un medico		

Baunit HobbyPutz

(Malta per intonaco per interni ed esterni)



PRACUZIONI	S 36/37 S 46	Usare indumenti e guanti protettivi adeguati In caso di ingestione, consultare un medico e mostrare il contenitore o l'etichetta del prodotto ingerito.
LAVORAZIONE		N.B. Se il prodotto è già stato mescolato con acqua ed è già nella fase di presa, non provoca più alcuna reazione dannosa. Baunit HobbyPutz può essere preparata in modo assolutamente tradizionale, con betoniera ovvero più modernamente con betoniera a coclea. Per la realizzazione degli intonaci Baunit HobbyPutz può essere applicato direttamente sulla maggior parte dei supporti: su strutture in calcestruzzo, con superficie particolarmente liscia o con il dubbio di presenza di tracce di disarmante, è opportuno usare un primer o eseguire un rinzaffo con Baunit AG 20. È necessario che le superfici da intonacare siano esenti da polveri, sostanze grasse, disarman- ti e macchie di ruggine. In climi caldi e in giornate ventose, oppure quando si applica Baunit HobbyPutz su superfici assorbenti, è consigliabile bagnare le pareti ed i soffitti prima dell'applicazione e proteggere l'intonaco in opera subito dopo la sua stesura. Il prodotto deve essere applicato a cazzuola con il sistema tradizionale.
AVVERTENZE E GENERALITÀ		È necessario rispettare attentamente il rapporto acqua/cemento per evitare perdite di resisten- za meccanica. Come tutte le malte tradizionali, il prodotto non deve essere applicato ad una temperatura infe- riore a 5°C o col pericolo di gelate per evitare perdita di resistenza meccanica. Nel caso di uti- lizzo come malta da intonaco tradizionale, si raccomanda di bagnare il materiale di cui è costi- tuito il muro, prima della posa in opera di Baunit HobbyPutz.
CLASSIFICAZIONE		La malta Baunit HobbyPutz per sua natura è incombustibile e appartiene di diritto alla classe "A1" (96/603/CE ed EN 13501-1). In caso di incendio non produce fumi né sostanze tossiche.
VOCE DI CAPITOLATO		HobbyPutz Intonaco di fondo da realizzarsi con malte secche premiscelate a base di calce, leganti idraulici, inerti carbonatici, tipo Baunit HobbyPutz.

marzo 2006

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.