

# Baunit KantenFix

(Legante idraulico a presa rapida)

## PRODOTTO

Legante minerale ad azione rapida adatto al fissaggio di paraspigoli, profili di guida su intonaci a base cemento e calce/cemento.

## COMPOSIZIONE

Cemento, inerti fini, additivi.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Baunit KantenFix è un legante minerale ad azione rapida adatto al fissaggio di paraspigoli, profili di guida, profili per giunti di dilatazione, tubi porta cavi elettrici, scatole di derivazione su intonaci a base cemento e calce/cemento, per uso interno ed esterno.

Grazie alla sua rapida azione di presa (ca. 30 min) e alla sua compattezza, gli angolari e i profili di guida applicati possono agevolare dopo breve tempo la staggiatura dell'intonaco.

## DATI TECNICI

### Proprietà

Peso specifico  
Granulometria

### Valori

ca. 1600 kg/m<sup>3</sup>  
0,3 mm

Consumo d'acqua  
Resa

6l/sacco  
21l/sacco

## CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto viene fornito in sacchi da 30 kg.  
Conservare in luogo asciutto ed impiegare entro 3 mesi.

## CONTROLLO DI QUALITÀ

Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.

## PRECAUZIONI

Xi irritante:

R 36 Irritante per gli occhi

R 38 Irritante per la pelle

R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini

S 24/25 Evitare il contatto con pelle e occhi

S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua e consultare un medico

S 27 Togliersi gli indumenti da lavoro sporchi

S 28 Se a contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con molta acqua

S 37 Usare guanti protettivi adeguati

N.B. Se il prodotto è già stato mescolato con acqua ed è già nella fase di presa, non provoca più alcuna reazione dannosa.

# Baunit KantenFix

(Legante idraulico a presa rapida)

## LAVORAZIONE

Il sottofondo deve essere compatto, asciutto, pulito, privo di polvere, di olii disarmanti, di pitture e di efflorescenze.

Versare il contenuto di un sacco in ca. 6 lt d'acqua pulita, mescolare con impastatore a bassa velocità, lasciare riposare per ca. 3 min e mescolare nuovamente. Non aggiungere altri prodotti.

Baunit KantenFix va applicato a punti e con lo spessore desiderato.

Procedere poi al posizionamento dei profili effettuando una leggera pressione; eliminare il prodotto in eccedenza.

## AVVERTENZE

La temperatura dell'aria, del materiale e del sottofondo durante l'applicazione e l'asciugatura del prodotto non deve essere inferiore a +5°C.

Non è possibile l'applicazione del prodotto su intonaci a base di calce e gesso.

## VOCE DI CAPITOLATO

Legante minerale ad azione rapida adatto al fissaggio di paraspigoli, profili di guida su intonaci a base cemento e calce/cemento, tipo Baunit KantenFix.

a, per uso interno ed esterno ad applicazione manuale e meccanica, tipo Baunit HaftMörtel.

marzo 2006

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.