

Baumit PutzFestiger

(Consolidante per intonaco)

PRODOTTO	Consolidante per intonaco pronto all'uso.	
COMPOSIZIONE	Silicato di potassio, acqua.	
CAMPI DI APPLICAZIONE	<p>Baumit PutzFestiger è una soluzione acquosa pronta per l'uso a base di silicato di potassio, adatta ad intonaci a base di cemento/calce.</p> <p>Consolidamento di fondi sabbiosi e minerali mediante formazione di ponti quarzosi. Attraverso il restringimento dei pori, il potere assorbente dell'intonaco può venire in parte ridotto. Non viene pregiudicata la diffusione del vapore acqueo.</p>	
DATI TECNICI	<p>Proprietà</p> <p>Densità</p> <p>valore pH</p>	<p>Valori</p> <p>ca. 1,07 Kg/dm³</p> <p>ca. 11</p>
CONSUMO DI MATERIALE	Da 0,2 fino a 0,4 kg/m ² a seconda della superficie.	
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	<p>Il prodotto viene fornito in taniche da 12 kg.</p> <p>Deve essere conservato in luogo fresco, asciutto e non soggetto al gelo, mantenuto ben sigillato e consumato entro 6 mesi.</p>	
CONTROLLO DI QUALITÀ	Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.	
PRECAUZIONI	<p>Xi irritante:</p> <p>S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini</p> <p>S 24/25 Evitare il contatto con pelle e occhi</p> <p>S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua e consultare un medico</p> <p>S 27 Togliersi gli indumenti da lavoro sporchi</p> <p>S 37 Usare guanti protettivi adeguati</p> <p>S 39 Proteggersi gli occhi e la faccia</p>	

Baumit PutzFestiger

(Consolidante per intonaco)

LAVORAZIONE

Trattamento preliminare del supporto

Pulire il fondo, lavandolo o spazzolandolo. I vecchi strati di colore devono essere totalmente rimossi; l'intonaco screpolato o fortemente corrosivo dagli agenti atmosferici va abbattuto e sostituito con intonaco nuovo.

Le componenti edilizie come vetro, pietra naturale, klinker, piastrelle, legno, ecc., vanno ricoperte prima di applicare il consolidante per intonaco.

Togliere subito gli eventuali schizzi.

Applicazione

Le superfici di intonaco a base minerale asciutte vanno impregnate con procedimento a flusso (ad es. con spruzzamento non nebulizzato mediante ugello a getto largo "ugello a getto piatto") dal basso verso l'alto; in alternativa mediante spalmatura su superfici ridotte.

Trattamento successivo

Dopo un periodo di indurimento da 24 a 48 ore (in funzione della temperatura) possono essere applicate finiture o pitture murali di qualsiasi tipo, ad esempio Baumit EdelPutz, Baumit SumpfkalkPutz, Baumit SilikatPutz, Baumit SilikatFarbe, ecc.

AVVERTENZE

Nel caso di spargimento o deflusso del prodotto è necessario assorbire con carta o altro materiale per assorbimento di liquidi (ad esempio farina fossile).

Non far penetrare nel terreno, in corsi d'acqua o acque di scarico.

Conservare i residui in luogo sicuro e portarli al centro di smaltimento.

VOCE DI CAPITOLATO

Consolidante per intonaco pronto all'uso, tipo Baumit PutzFestiger.

dicembre 2007

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.