

# Baunit SanovaPutz S

(Intonaco deumidificante)

## PRODOTTO

Intonaco premiscelato macroporoso a base minerale pronto all'uso, per il risanamento ed il rinnovo di pareti, facciate e pilastri attaccati dall'umidità, applicabile a macchina e a mano. In conformità alla Direttiva Europea 89/106/CEE con riferimento alla Norma UNI EN 998-1, è di Tipo R CS II.

## COMPOSIZIONE

Intonaco a base di calce, cemento, sabbia, additivi.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Baunit SanovaPutz S è un intonaco a base minerale estremamente permeabile al vapore acqueo, idrofugo e resistente al gelo. La funzione di Baunit SanovaPutz S è quella di ottenere pareti, muri perimetrali e pilastri asciutti quando queste superfici sono esposte all'azione dell'umidità e dei sali, Baunit SanovaPutz S accelera la diffusione di vapore acqueo del muro. Particolarmente adatto a zoccolature.

## DATI TECNICI

Malta per risanamento (R)

### Proprietà

Peso specifico

### Valori

**1500 kg/m<sup>3</sup>**

### Limiti di Norma

Granulometria

**2 mm**

Assorbimento d'acqua

**< 5 mm**

≤ 5 mm (EN 1015-18)

Resistenza a compressione (28gg)

**< 3,0 MPa**

da 1,5 a 5,0 MPa (EN 1015-11)

Resistenza a flessione (28gg)

**> 1 MPa**

(EN 1015-11)

Resistenza al fuoco

Classe **"A1"**

(EN 13501-1)

Adesione

≥ **0,15 N/mm<sup>2</sup>**

(EN 1015-12)

Fattore di resistenza

alla diffusione del vapore acqueo μ

**< 12**

≤ 15 (EN 1015-19)

Conducibilità termica (λ 10,dry)

≤ **0,83 W/mK**

(EN 1745)

Durabilità (contro il gelo/disgelo)

**NPD**

Consumo d'acqua

**8 l/sacco**

## CONSUMO DI MATERIALE

Circa 16 Kg/m<sup>2</sup> per 1cm di spessore.

## CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto viene fornito in sacchi da 40 kg di carta multipla con chiusura a valvola. Conservare in luogo asciutto ed impiegare entro 6 mesi.

## CONTROLLO DI QUALITÀ

Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori.

## PRECAUZIONI

Xi irritante:

R 36/38 Irritante per occhi e pelle

R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini

S 24/25 Evitare il contatto con pelle e occhi

S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua e consultare un medico

S 27 Togliersi gli indumenti da lavoro sporchi

S 28 Se a contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con molta acqua

S 37 Usare guanti protettivi adeguati

Se il prodotto è già stato mescolato con acqua ed è già nella fase di presa, non provoca più alcuna reazione dannosa.

# Baumit SanovaPutz S

(Intonaco deumidificante)

## LAVORAZIONE

### Trattamento preliminare del supporto

Il supporto deve essere pulito, sufficientemente solido, privo di parti instabili, polvere e residui di materiali isolanti, può essere asciutto o umido. Prima dell'applicazione di Baumit SanovaPutz S è da prevedere l'uso di un rinzafo con Baumit SanovaVorspritzer.

Inumidire il supporto a seconda del tipo e del potere assorbente.

### L'impasto

Versare sempre tutto il contenuto di un sacco in 6-8 lt d'acqua e mescolare bene. Non aggiungere altri leganti e in nessun caso del gesso. I mescolatori più indicati sono quelli a caduta libera e a movimento controllato.

Durata del processo di impasto: 5-7 minuti.

Una volta impastato, l'intonaco deve essere applicato entro 2 ore.

### Stesura dell'intonaco

Predisporre le fasce con Baumit SanovaPutz S. Applicare con la cazzuola fino ad uno spessore massimo di 2 cm. Se lo spessore dell'intonaco deve essere superiore vanno applicati strati successivi. In questo caso l'applicazione del secondo strato potrà avvenire solo quando il primo sarà sufficientemente solidificato e presenterà una certa consistenza.

Può essere messo in opera anche con intonacatrice.

Baumit SanovaPutz S può essere steso sia come intonaco grezzo che come finitura. Nel primo caso si stende sulla superficie con un listello di legno (senza lisciare); nel secondo lo si applica come finitura, tirandolo, una volta iniziata la presa, con un frattazzo di plastica. Se l'intonacatura viene effettuata sotto i raggi diretti del sole vanno prese delle precauzioni (come la rete copri impalcatura o altro).

### Trattamenti successivi all'applicazione

Baumit SanovaPutz S va mantenuto umido dopo l'applicazione per almeno due giorni. Se c'è molto caldo, vento o si è in presenza di un supporto a forte potere assorbente inumidire per un periodo più lungo. Durante i primi giorni, inoltre, Baumit SanovaPutz S non deve essere esposto al gelo.

## AVVERTENZE

Il prodotto non va applicato sotto l'azione diretta dei raggi del sole, sotto la pioggia, al di sotto di una temperatura di + 5 °C o col pericolo di gelate, in ogni caso non aggiungere mai prodotti antigelivi.

## CLASSIFICAZIONE

L'intonaco Baumit SanovaPutz S per sua natura è incombustibile e appartiene di diritto alla classe "A1" (96/603/CE ed EN 13501-1).

In caso di incendio non produce fumi né sostanze tossiche.

## VOCE DI CAPITOLATO

Intonaco premiscelato a base minerale pronto all'uso, per il risanamento ed il rinnovo di pareti, facciate e pilastri attaccati dall'umidità, tipo Baumit SanovaPutz S.

marzo 2006

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.