

Baunit SanovaPutz W

(Intonaco deumidificante)

PRODOTTO

Malta pronta premiscelata da risanamento ad applicazione manuale o meccanica ad uso interno ed esterno.

In conformità alla Direttiva Europea 89/106/CEE con riferimento alla Norma UNI EN 998-1, è di Tipo R CS II.

Baunit SanovaPutz W è certificata WTA (Associazione scientifica specializzata per la conservazione di edifici e beni culturali)

COMPOSIZIONE

Calce, sabbia, perlite.

Macroporoso, per le concentrazioni saline, ad alto potere assorbente, traspirante.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Su sottofondi minerali, umidi e ad alta concentrazione salina, particolarmente adatto per asciugare superfici di murature, facciate e zoccolature; per interni ed esterni, utilizzato anche nel restauro dei monumenti.

SanovaPutz W si può applicare direttamente su SanovaVorspritzer o in combinazione con PufferPutz (Baunit SanovaSystem WTA).

DATI TECNICI

Malta per risanamento (R)

Proprietà

Peso specifico

Granulometria

Valori

1150 kg/m³

2 mm

Limiti di Norma

Assorbimento d'acqua

> **0,3 mm**

≤ 5 mm (EN 1015-18)

Porosità

> **40%**

(EN 1015-18)

Resistenza a compressione (28gg)

< **5 MPa**

da 1,5 a 5,0 MPa (EN 1015-11)

Resistenza a flessione (28gg)

< **1,5 MPa**

(EN 1015-11)

Resistenza al fuoco

Classe **"A1"**

(EN 13501-1)

Adesione

≥ **0,15 N/mm²**

(EN 1015-12)

Fattore di resistenza

alla diffusione del vapore acqueo μ

< **12**

≤ 15 (EN 1015-19)

Conducibilità termica (λ 10,dry)

≤ **0,39 W/mK**

(EN 1745)

Durabilità (contro il gelo/disgelo)

NPD

Consumo d'acqua

12 l/sacco

CONSUMO DI MATERIALE

14 kg/m² ca. con uno spessore di 1 cm

Spessori minimi dell'intonaco: su SanovaVorspritzer 20mm

su SanovaPufferputz 15mm

Spessori massimi dell'intonaco: 40 mm

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Sacchi da 40 kg, Conservare il prodotto in luogo asciutto e nella confezione originale.

Limite di giacenza in magazzino: min 6 mesi.

CONTROLLO DI QUALITÀ

Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori.

PRECAUZIONI

Xi irritante:

R 36/38 Irritante per occhi e pelle

R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini

S 24/25 Evitare il contatto con pelle e occhi

S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua e consultare un medico

S 27 Togliersi gli indumenti da lavoro sporchi

S 28 Se a contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con molta acqua

S 37 Usare guanti protettivi adeguati

Baumit SanovaPutz W

(Intonaco deumidificante)

PRECAUZIONI

Se il prodotto è già stato mescolato con acqua ed è già nella fase di presa, non provoca più alcuna reazione dannosa.

LAVORAZIONE

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, non soggetto a gelo, privo di polvere, idrorepellente, privo di efflorescenze, solido e privo di oli disarmanti.

Trattamento preliminare del supporto

Rimuovere i muschi e le alghe vegetali con Baumit SanierLösung.

Pulire accuratamente le fughe e chiuderle (Baumit SanovaPutz W).

Prima di applicare Baumit SanovaPutz W, trattare il sottofondo con Baumit SanovaVorspritzer (50 % coprente) e applicare Baumit SanovaPufferputz.

Spessore minimo di Baumit SanovaPutz W su Baumit Sanova Pufferputz: 15 mm.

Baumit SanovaPutz W può essere applicato in una fase unica (in caso di bassa concentrazione salina) o in più fasi direttamente su Baumit SanovaVorspritzer (Spessore massimo di SanovaPutz W: 40 mm).

Spessore minimo di Baumit SanovaPutz W su Baumit Sanova Vorspritzer: 20 mm. In caso di grossi spessori di intonaco (max 40 mm), è necessario lasciar riposare l'intonaco tra le fasi lavorative (max 1 giorno).

Applicazione

Mescolare Baumit SanovaPutz W con l'ausilio delle normali betoniere (betoniere a caduta libera 5-8 minuti, betoniere a ciclo forzato 3-5 minuti).

Intonacare con la cazzuola o applicare con intonacatrice avente l'apparecchiatura adeguata (mescolatore).

Spessore massimo di SanovaPutz W: 40 mm

Le superfici intonacate devono essere rese ruvide dopo ogni fase applicativa, granulare l'intonaco (pettine), ad eccezione dello strato superiore che verrà lisciato. Le superfici appena intonacate non devono asciugarsi in modo repentino (mantenerle umide per min 2 giorni). Tempo di posa: 10 giorni/1 cm di spessore dell'intonaco.

AVVERTENZE

Il prodotto non va applicato sotto l'azione diretta dei raggi del sole, sotto la pioggia, al di sotto di una temperatura di + 5 °C o col pericolo di gelate, in ogni caso non aggiungere mai prodotti antigelivi.

CLASSIFICAZIONE

L'intonaco Baumit SanovaPutz W per sua natura è incombustibile e appartiene di diritto alla classe "A1" (96/603/CE ed EN 13501-1).

In caso di incendio non produce fumi né sostanze tossiche.

VOCE DI CAPITOLATO

Malta pronta premiscelata da risanamento ad applicazione manuale o meccanica ad uso interno ed esterno, tipo Baumit SanovaPutz W.

marzo 2006

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.