

Baumit SanovaTrassitputz

(Intonaco deumidificante a base di calce idraulica e pozzolana)

PRODOTTO

Intonaco minerale premiscelato per risanamento a base di calce e pozzolana naturale, idrorepellente, traspirante, per uso interno ed esterno ad applicazione manuale e meccanica. In conformità alla Direttiva Europea 89/106/CEE con riferimento alla Norma UNI EN 998-1, è di Tipo CS II.

COMPOSIZIONE

Baumit TrassitPlus, Trass (pozzolana naturale), inerti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Intonaco di fondo per uso interno ed esterno, particolarmente adatto per interventi su fabbricati di valore artistico, può fungere anche da sottofondo per successive piastrellature.

DATI TECNICI

Malta per risanamento (R)

Proprietà

Peso specifico

Valori

1.600 kg/m³

Limiti di Norma

Granulometria

2 mm

Assorbimento d'acqua

3 l/sacco

(EN 1015-18)

Porosità

%

(EN 1015-18)

Resistenza a compressione (28gg)

> 2,5 MPa

da 1,5 a 5,0 MPa (EN 1015-11)

Resistenza a flessione (28gg)

> 1,0 MPa

(EN 1015-11)

Resistenza al fuoco

Classe **"A1"**

(EN 13501-1)

Fattore di resistenza

alla diffusione del vapore acqueo μ

ca. 15

≤ 15 (EN 1015-19)

Conducibilità termica ($\lambda_{10,dry}$)

0,8 W/mK

(EN 1745)

Durabilità (contro il gelo/disgelo)

NPD

CONSUMO DI MATERIALE

Ca. 15 kg/m² per 10 mm di spessore.

Spessore minimo esterno: 20 mm

Spessore minimo interno: 10 mm

Spessore massimo: 25 mm per fase di applicazione

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto viene fornito in sacchi da 25 kg.

Conservare in luogo asciutto ed impiegare entro 6 mesi.

CONTROLLO DI QUALITÀ

Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori.

PRECAUZIONI

Xi irritante:

R 36/38 Irritante per occhi e pelle

R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini

S 24/25 Evitare il contatto con pelle e occhi

S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua e consultare un medico

S 27 Togliersi gli indumenti da lavoro sporchi

S 28 Se a contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con molta acqua

S 37 Usare guanti protettivi adeguati

Se il prodotto è già stato mescolato con acqua ed è già nella fase di presa, non provoca più alcuna reazione dannosa.

LAVORAZIONE

Trattamento preliminare del supporto

Il sottofondo deve essere solido, privo di polvere, di gelo, di efflorescenze saline, di parti instabili e non idrorepellente.

E' consigliato applicare precedentemente un rinzaffo e, in relazione al tipo di sottofondo e alle condizioni meteorologiche, inumidire la superficie da intonacare.

Baunit SanovaTrassitputz

(Intonaco deumidificante a base di calce idraulica e pozzolana)

LAVORAZIONE

Impasto e applicazione

Baunit SanovaTrassitputz non deve essere mescolato con altri prodotti e può essere impastato con una comune betoniera o con una macchina intonacatrice.

Nel primo caso bisogna versare nella betoniera la quantità d'acqua prevista (5 lt/sacco) e poi aggiungere tutto il contenuto di un sacco, con tempo d'impasto di min 3 minuti. Nell'applicazione meccanica, la quantità d'acqua viene aggiunta automaticamente in rapporto alla consistenza d'intonaco desiderata.

Il prodotto impastato va messo in opera entro 2 ore usando la normale tecnica di applicazione comune a tutti gli intonaci. Per spessori d'intonaco superiori a 25 mm, procedere all'applicazione di più mani di prodotto.

AVVERTENZE

Eventuali tracce, fughe, cavità presenti nella muratura vanno chiuse prima dell'applicazione dell'intonaco (rispettare i tempi di presa). In presenza di tali interventi o di unione di diversi materiali componenti la muratura, è consigliabile l'uso di rete porta intonaco da inserire nel rinzafo o nell'eventuale rasante. In presenza di pareti composte da altri materiali o di soffitti di grandi dimensioni, è buona norma prevedere sottili giunti di dilatazione. L'applicazione della rete porta intonaco non elimina con certezza la formazione di cavillature, ma ne diminuisce il rischio. Le superfici da piastrellare non devono essere frattazzate. Durante l'applicazione e il tempo di presa la temperatura non deve essere inferiore a +5°C. In caso di messa in opera all'interno con uso di sistemi di riscaldamento (specialmente a gas), provvedere ad una adeguata ventilazione dei locali (carbonatazione). Le superfici intonacate vanno tenute umide per almeno 2 giorni. Prima dell'applicazione di prodotti successivi attendere almeno 10 giorni per ogni centimetro di spessore di Baunit SanovaTrassitputz applicato.

Finiture per uso esterno

su Baunit SanovaTrassitputz solamente livellato (staggiato): Baunit EdelPutz

su Baunit SanovaFeinputz, Baunit PutzSpachtel, Baunit UniPutz oppure intonaco fine a base di calce e Trass impastato in cantiere applicati su sottofondo composto da Baunit SanovaTrassitPutz:

Baunit SilikatPutz

Baunit SilikatFarbe

Baunit EdelPutz Extra

Baunit SumpfkalkPutz

Pittura murale per esterno a base di calce

Finiture per uso interno

Baunit SanovaFeinputz

Baunit UniPutz Weiß

Baunit PutzSpachtel

Pittura murale a base di calce

CLASSIFICAZIONE

L'intonaco Baunit SanovaTrassitputz per sua natura è incombustibile e appartiene di diritto alla classe "A1" (96/603/CE ed EN 13501-1).

In caso di incendio non produce fumi né sostanze tossiche.

VOCE DI CAPITOLATO

Intonaco minerale premiscelato per risanamento a base di calce e pozzolana naturale, idrorepellente, traspirante, per uso interno ed esterno, tipo Baunit SanovaTrassitputz.

marzo 2006

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.