

Baunit SaugAusgleich

(Regolatore potere assorbente)

PRODOTTO	Regolatore del potere assorbente del sottofondo, concentrato diluibile in acqua.						
COMPOSIZIONE	Legante organico, additivi e acqua.						
CAMPI DI APPLICAZIONE	Baunit SaugAusgleich è un fissativo diluibile in acqua per intonaci a base di gesso, adatto a sottofondi ad alto potere assorbente o con potere assorbente non omogeneo; è un prodotto di facile applicazione.						
DATI TECNICI	<table><thead><tr><th>Proprietà</th><th>Valori</th></tr></thead><tbody><tr><td>Valore di diluizione:</td><td>da 1:2 a 1:3</td></tr><tr><td>Resa:</td><td>a seconda del potere assorbente del sottofondo 400 m²/vaso (10 kg) pronto all'uso</td></tr></tbody></table>	Proprietà	Valori	Valore di diluizione:	da 1:2 a 1:3	Resa:	a seconda del potere assorbente del sottofondo 400 m²/vaso (10 kg) pronto all'uso
Proprietà	Valori						
Valore di diluizione:	da 1:2 a 1:3						
Resa:	a seconda del potere assorbente del sottofondo 400 m²/vaso (10 kg) pronto all'uso						
CLASSIFICAZIONE COMP. CHIMICA	Non ha obblighi di contrassegno.						
CONSUMO DI MATERIALE	ca. 25 g di concentrato a m ²						
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	Secchi in plastica da 10 kg. Conservabile per 6 mesi in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo.						
CONTROLLO DI QUALITÀ	Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.						
PRECAUZIONI	Xi irritante: S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini						
LAVORAZIONE	Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, non soggetto a gelo, privo di polvere, idrorepellente, privo di efflorescenze, solido e privo di olii disarmanti. Per laterizi in ceramica, laterizi in calcestruzzo cellulare è consigliabile diluire Baunit SaugAusgleich 1:3 o 1:2 con acqua a seconda del potere assorbente del sottofondo. Applicazione Mescolare bene Baunit SaugAusgleich in secchio. Dopo aver diluito Baunit SaugAusgleich, spruzzare il prodotto con uno spruzzatore (spruzzatore per verniciare) o applicarlo con il pennello.						
AVVERTENZE	In fase di applicazione e di presa, la temperatura dell'aria, del materiale e del sottofondo non deve essere inferiore a +5°C. Proteggere la facciata dall'azione diretta dei raggi solari, dalla pioggia e dal vento. Lasciar asciugare Baunit SaugAusgleich per minimo 12 ore.						
VOCE DI CAPITOLATO	Regolatore potere assorbente, tipo Baunit SaugAusgleich.						

marzo 2006

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.