

# Baunit SumpfkalkFeinputz

(Intonaco minerale in pasta a base di calce)



PRODOTTO	Intonaco minerale in pasta a base di calce, pronto all'uso, ad applicazione manuale, per uso interno ed esterno.	
COMPOSIZIONE	Calce, componenti minerali, additivi, acqua.	
CARATTERISTICHE	Intonaco di finitura per interno ed esterno con buona traspirabilità.	
CAMPI DI APPLICAZIONE	Intonaco minerale in pasta a base di calce per uso interno ed esterno, applicabile su Baunit AltstadtPutz, particolarmente adatto alla conservazione di monumenti architettonici e al risanamento di edifici storici. Non adatto a zoccolature e piastrellature.	
DATI TECNICI	Granulometria	<b>1 mm</b>
	Densità	ca. <b>18 kg/dm<sup>3</sup></b>
	Conduttività termica $\lambda$	<b>0,7 W/mK</b>
	Coefficiente $\mu$	ca. <b>15</b>
	Valore sd	<b>0,015</b> per 1 mm di spessore di rivestimento
	Colori disponibili	<b>Princess – 3009 (bianco)</b>
CONSUMO DI MATERIALE	Ca. 1 kg/m <sup>2</sup> .	
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	Vasi da 30 kg. Si conserva in luogo chiuso, asciutto, fresco e al riparo dal gelo per 6 mesi.	
CONTROLLO DI QUALITÀ	Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.	
CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLE NORME SULLE SOSTANZE CHIMICHE	Simbolo di pericolo: Xi irritante contiene idrato di calce R 36: irritante per gli occhi S 2: conservare fuori dalla portata dei bambini S 22: non respirare la polvere S 24: evitare il contatto con la pelle S 25: evitare il contatto con gli occhi S 26: in caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico S 27: togliersi immediatamente gli indumenti di lavoro sporchi e imbevuti S 28: in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente S 37: usare guanti protettivi adeguati	
	Rispettare i valori limite generali del prodotto definiti ai sensi della normativa MAK-elenco valori 2001 (concentrazione polveri fini max. 6 mg/m <sup>3</sup> , concentrazione polveri totali max. 15 mg/m <sup>3</sup> ).	
	Allo stato solidificato, il prodotto è innocuo.	

# Baunit SumpfkalkFeinputz

(Intonaco minerale in pasta a base di calce)



## SOTTOFONDO

La verifica del sottofondo deve essere effettuata secondo le direttive della ÖNORM B 3346. Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, non esposto al gelo, privo di polvere, non idrorepellente, privo di efflorescenze, stabile e privo di agenti distaccanti.

Bagnare il sottofondo un giorno prima dell'applicazione di Baunit SumpfkalkFeinputz e bagnarlo ancora leggermente subito prima dell'applicazione.

Adatto su:

- fondi in calce, calce/cemento e calce/pozzolana naturale.

## LAVORAZIONE

Applicare Baunit SumpfkalkFeinputz dopo l'asciugatura del sottofondo. Mescolare accuratamente il prodotto con un mescolatore a bassa velocità. Se necessario regolare la consistenza riducendo l'aggiunta di acqua. Applicare e livellare Baunit SumpfkalkFeinputz con una spatola in acciaio inossidabile o una cazzuola. Appena iniziata la fase di presa ripassare con frattazzo di spugna o EPS. È inoltre possibile stendere il prodotto sulla superficie con una cazzuola e successivamente ripassare con la tecnica dell'affresco con pittura a base di calce. Questa operazione deve essere svolta al massimo entro 12 ore.

## ANNOTAZIONI E GENERALITÀ

In fase di applicazione e di presa la temperatura dell'aria, del materiale e del sottofondo deve essere superiore a + 5°C.

Finitura per esterno ed interno:

Baunit Silikatfarbe

Baunit Silikonfarbe

Non mescolare con altri intonaci.

giugno 2007

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.