

PRODOTTO Finitura bianca ad applicazione manuale e meccanica, per uso interno ed esterno.

COMPOSIZIONE Calce idrata, cemento bianco, sabbie marmifere, additivi.

CAMPI DI APPLICAZIONE Baunit UniPutz Weiss è una finitura di colore bianco e se usata quale base per successive finiture è regolatrice del potere assorbente del sottofondo.
Non adatta a superfici da piastrellare, applicabile su tutti i tipi di sottofondo, con buona lavorabilità e traspirabilità.

DATI TECNICI	Proprietà	Valori	Limiti di Norma
	Peso specifico	ca. 1400 kg/m ³	
	Granulometria	1 mm	
	Resistenza a compressione (28gg)	> 1,5 MPa	(EN 1015-11)
	Resistenza a flessione (28gg)	> 0,6 MPa	(EN 1015-12)
	Resistenza al fuoco	Classe "A1"	(EN 13501-1)
	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	ca. 12	(EN 1015-19)
	Conducibilità termica λ	0,8 W/mK	(EN 1745)
	Consumo d'acqua	9l/sacco	

CONSUMO DI MATERIALE Ca. 5 kg/m² per 4 mm di spessore d'intonaco.
Spessore minimo d'intonaco:
esterno 5mm
interno 3mm
Spessore massimo d'intonaco: 8mm

CONFEZIONE E STOCCAGGIO Il prodotto viene fornito in sacchi da 40 kg.
Conservare in luogo asciutto ed impiegare entro 6 mesi.

CONTROLLO DI QUALITÀ Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.

PRECAUZIONI Xi irritante:

- R 36 Irritante per gli occhi
- R 38 Irritante per la pelle
- R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
- S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini
- S 24/25 Evitare il contatto con pelle e occhi
- S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua e consultare un medico
- S 27 Togliersi gli indumenti da lavoro sporchi
- S 28 Se a contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con molta acqua
- S 37 Usare guanti protettivi adeguati

N.B. Se il prodotto è già stato mescolato con acqua ed è già nella fase di presa, non provoca più alcuna reazione dannosa.

Baunit UniPutz Weiss

(Finitura universale, regolatrice del potere assorbente del sottofondo)

LAVORAZIONE

Il sottofondo deve essere asciutto, privo di polvere, privo di gelo, idroassorbente, privo di efflorescenze, compatto.

Il supporto deve essere inumidito a seconda del suo potere assorbente e delle condizioni meteorologiche.

Baunit UniPutz Weiss viene impastato con una comune betoniera aggiungendo ca. 9 lt d'acqua per sacco e miscelato per per 3-5 min.

Viene applicato con lo spessore desiderato a cazzuola o con spatola.

A seconda della struttura desiderata, la superficie intonacata viene rifinita con frattazzo normale o spugnoso.

Per l'applicazione meccanica vengono usate le comuni macchine intonacatrici.

AVVERTENZE

La temperatura dell'aria e del supporto, durante le fasi di applicazione e presa, deve rimanere superiore a +5°C. Non aggiungere altri prodotti.

CLASSIFICAZIONE

Baunit UniPutz Weiss per sua natura è incombustibile e appartiene di diritto alla classe "A1" (96/603/CE ed EN 13501-1).

In caso di incendio non produce fumi né sostanze tossiche.

VOCE DI CAPITOLATO

Finitura bianca ad applicazione manuale e meccanica, per uso interno ed esterno, tipo Baunit UniPutz Weiss.

marzo 2006

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.