

# Baunit Unico 15 I.D.

(Intonaco di fondo a base calce-cemento con idrofugo per esterni)

## PRODOTTO

Malta per scopi generali per intonaci esterni/interni, idrofugata.  
In conformità alla Direttiva Europea 89/106/CEE con riferimento alla Norma UNI EN 998-1, Baunit Unico 15 I.D. è di Tipo CS II – W2.

## COMPOSIZIONE

Malta premiscelata secca, a base di calce, cemento, additivi e inerti carbonatici selezionati e idrofugo. Formulata secondo le più affermate e tradizionali ricette, da impiegarsi per la realizzazione di intonaci esterni/interni.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Baunit Unico 15 I.D. è particolarmente indicato per applicazione su esterni in quanto offre maggiore protezione alle strutture murarie.  
Può essere usato come intonaco di fondo su murature in laterizio, laterizio alveolato, calcestruzzo e blocchi di argilla espansa.  
Unico 15 I.D. è il sottofondo ideale per esterni per Baunit PutzSpachtel.

## DATI TECNICI

Malta per intonaco interno/esterno per usi generali (GP)

Proprietà	Valori	Limiti di Norma
Peso specifico	ca. 1.350-1.400 kg/m <sup>3</sup>	
Granulometria	< 1.4 mm	
Assorbimento d'acqua dell'impasto	<b>W2</b>	c≤0,20 kg/m <sup>2</sup> . min <sup>0,5</sup> (EN 1015-18)
Resistenza a compressione (28gg)	ca. 3 MPa	da 1,5 a 5,0 MPa (EN 1015-11)
Resistenza al fuoco	Classe "A1"	(EN 13501-1)
Adesione	0,3 N/mm <sup>2</sup> FP: B	(EN 1015-12)
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	≤ 20	(EN 1015-19)
Conducibilità termica (λ 10,dry)	0,54 W/mK	(EN 1745)
Durabilità (contro il gelo/disgelo)	<b>NPD</b>	

## CONSUMO DI MATERIALE

Circa 14 kg/m<sup>2</sup> per 1 cm di spessore.  
Spessore minimo consigliato per esterno circa 2 cm.

## CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto viene fornito in sacchi da 40 kg su bancali oppure sfuso in silo.  
Dovrà essere conservato in luogo asciutto e consumato entro 6 mesi dalla data di confezionamento riportata sul contenitore (per il prodotto sfuso considerare la data di consegna).

## CONTROLLO DI QUALITÀ

Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.

## PRECAUZIONI

Xi irritante:

R 36/37/38 Irritante per occhi, vie respiratorie e pelle  
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini  
S 22 Non respirare le polveri  
S 24/25 Evitare il contatto con pelle e occhi  
S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua e consultare un medico  
S 36/37 Usare indumenti e guanti protettivi adeguati  
S 46 In caso di ingestione, consultare un medico e mostrare il contenitore o l'etichetta del prodotto ingerito.

N.B. Se il prodotto è già stato mescolato con acqua ed è già nella fase di presa, non provoca più alcuna reazione dannosa.

# Baunit Unico 15 I.D.

(Intonaco di fondo a base calce-cemento con idrofugo per esterni)

## LAVORAZIONE

Baunit Unico 15 I.D. può essere applicato sulla maggior parte dei sottofondi.

Su strutture in calcestruzzo liscio e su murature di blocchi termoisolanti è consigliabile l'impiego del Rinzaffo aggrappante Baunit AG 20 (è necessario che le superfici siano esenti da polveri, sostanze grasse quali disarmanti e macchie di ruggine).

Su superfici assorbenti, è consigliabile inumidire le pareti ed i soffitti prima dell'applicazione e proteggere l'intonaco dopo la sua stesura.

La livellatura si ottiene normalmente per mezzo della staggia di alluminio.

Baunit Unico 15 I.D. può anche essere rifinito in modo tradizionale (passando il frattazzo direttamente sulla superficie dell'intonaco opportunamente stagionato) aggiungendo, eventualmente, piccole quantità dello stesso impasto: si ottiene così una gradevole superficie tipo "civile".

La finitura consigliata è Baunit Putzspachel.

In presenza di forte vento si consiglia di adottare opportune precauzioni (protezione dei locali interni, applicazione dell'intonaco in due strati fratazzando accuratamente la parte superficiale ecc.); potrebbero, infatti, formarsi fessurazioni e "bruciature" degli intonaci.

## AVVERTENZE

Come tutte le malte tradizionali, il prodotto non deve essere applicato ad una temperatura inferiore a +5°C o col pericolo di gelate per evitare perdita di resistenza meccanica.

## CLASSIFICAZIONE

La malta Baunit Unico 15 I.D. per sua natura è incombustibile e appartiene di diritto alla classe "A1" (96/603/CE ed EN 13501-1).

In caso di incendio non produce fumi né sostanze tossiche.

## VOCE DI CAPITOLATO

Malta a base calce/cemento idrofugata per scopi generali per intonaci esterni/interni, tipo Baunit Unico 15 I.D.

marzo 2006

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.