

Baunit Unico 40

(Intonaco tipo tradizionale per interni ed esterni)

PRODOTTO

Malta per scopi generali per intonaci esterni/interni.
In conformità alla Normativa Europea 89/106/CEE con riferimento alla Norma UNI EN 998-1, Baunit Unico 40 è di Tipo CS III – Wo.

COMPOSIZIONE

L'intonaco tipo tradizionale cementizio Baunit Unico 40, studiato per intonacare murature tradizionali interne ed esterne, è costituito dai tradizionali leganti aerei e idraulici, inerti calcarei selezionati, additivi.

CAMPI DI APPLICAZIONE

L'intonaco tipo tradizionale Baunit Unico 40 è indicato per superfici interne ed esterne ad uso abitazione, commerciale, servizi pubblici o privati, industrie.

Le ristrutturazioni e le costruzioni con materiali “tradizionali” richiedono, oggi, un intonaco di tipo tradizionale, che sostituisca quello prodotto manualmente, difficile da reperire e ormai superato, pur rispettando le stesse caratteristiche finali.

Baunit Unico 40 **può** essere applicato sui seguenti supporti:

- laterizio nuovo
- blocchi in cemento
- strutture in calcestruzzo (preventivamente trattate)
- supporti vecchi in laterizio

Baunit Unico 40 **non può** essere applicato su:

- supporti in gesso
- supporti verniciati
- supporti inconsistenti e/o friabili
- blocchi isolanti (se non trattati preventivamente)
- superfici miste (se non trattate preventivamente)

DATI TECNICI

Malta per intonaco interno/esterno per usi generali (GP)

Proprietà

Massa volumica per caduta libera

Valori

1,5 kg/lt

Massa volumica del prodotto compatto

1,9 kg/lt

Limiti di Norma

Assorbimento d'acqua dell'impasto

Wo

(EN 1015-18)

Resistenza a compressione (28gg)

> 5 MPa

da 3,5 a 7,5 MPa (EN 1015-11)

Resistenza al fuoco

Classe **“A1”**

(EN 13501-1)

Adesione

0,5 N/mm² FP: B

(EN 1015-12)

Fattore di resistenza

alla diffusione del vapore acqueo μ

≤ 20

(EN 1015-19)

Conducibilità termica (λ 10,dry)

≤ 0,54 W/mK

(EN 1745)

Durabilità (contro il gelo/disgelo)

NPD

CONSUMO DI MATERIALE

Circa 17 kg/m² per 1 cm di spessore.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto viene fornito in sacchi da 40 kg su bancali oppure sfuso in silo.

Dovrà essere conservato in luogo asciutto e consumato entro 6 mesi dalla data di confezionamento riportata sul contenitore (per il prodotto sfuso considerare la data di consegna).

CONTROLLO DI QUALITÀ

Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.

Baumit Unico 40

(Intonaco tipo tradizionale per interni ed esterni)

PRECAUZIONI

Xi irritante:

R 36/37/38 Irritante per occhi, vie respiratorie e pelle
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini

S22 Non respirare le polveri

S 24/25 Evitare il contatto con pelle e occhi

S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua e consultare un medico

S 36/37 Usare indumenti e guanti protettivi adeguati

S 46 In caso di ingestione, consultare un medico e mostrare il contenitore o l'etichetta del prodotto ingerito.

N.B. Se il prodotto è già stato mescolato con acqua ed è già nella fase di presa, non provoca più alcuna reazione dannosa.

LAVORAZIONE

Per la corretta applicazione dell'intonaco tradizionale Baumit Unico 40, si raccomanda quanto segue:

- posare i paraspigoli ed eventuali fasce di riferimento utilizzando esclusivamente Baumit Unico 40;
- proiettare (spruzzare) Baumit Unico 40 sulla superficie mantenendo la lancia a 20 cm, in modo da ottenere una posa di spruzzo uniforme;
- lo spessore minimo raccomandato per l'interno è di 12-15 mm, mentre per l'esterno è di 20 mm; per spessori superiori va fatta un'applicazione di massimo 15-20 mm per mano;
- a prodotto indurito (fine della fase plastica) va eseguita la rabbottatura delle superfici e calibratura e riquadratura di angoli e spigoli;
- finitura in malta fine, Baumit PutzSpachtel ecc.

AVVERTENZE

Le superfici da intonacare dovranno presentarsi omogenee, consistenti, stabili, pulite e inumidite prima dell'applicazione. Ogni parte incoerente o inconsistente dovrà essere rimossa e consolidata. Su tali superfici, dopo aver posato correttamente paraspigoli e fasce, verrà spruzzato, con macchina intonacatrice, Baumit Unico 40.

I dati tecnici della presente scheda si riferiscono a prove di laboratorio, rispettando scrupolosamente i parametri di norma e potrebbero risultare sensibilmente diversi a causa di condizioni anomale di posa in opera.

CLASSIFICAZIONE

La malta Baumit Unico 40 per sua natura è incombustibile e appartiene di diritto alla classe "A1" (96/603/CE ed EN 13501-1).

In caso di incendio non produce fumi né sostanze tossiche.

VOCE DI CAPITOLATO

Malta per scopi generali per intonaci esterni/interni, tipo "tradizionale" Baumit Unico 40.

marzo 2006

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.