

Baumit open Fascina

(Pannello isolante in polistirene per facciate)



PRODOTTO	Intonaco di finitura premiscelato, minerale, bianco, per strutture intonacate complesse; lavorazione manuale o a macchina. Componente del sistema per Baumit open - Die KlimaFassade e Baumit open S – Die SanierKlimafassade.			
COMPOSIZIONE	Calce, cemento bianco, sabbie marmoree, additivi.			
PROPRIETÀ	Minerale, facile da strutturare, idrorepellente, resistente agli agenti atmosferici; elevata traspirabilità del vapor acqueo, non infiammabile, ridotta tendenza a sporcarsi.			
CAMPI DI APPLICAZIONE	Protezione e lavorazione di facciate. Come strato finale con Baumit open KlimaFassade e Baumit open S – SanierKlimafassade. Baumit open Grundierung è sempre indispensabile.			
DATI TECNICI	Classificazione secondo la normativa		CS II in base a EN 998-1	
	Resistenza alla compressione (28 gg.)		1,5 -5,0 N/mm²	
	Granulazione massima		1,0/2,0/3,0 mm	
	Conducibilità termica λ		ca. 0,80 W/mK	
	Coefficiente di diffusione e resistenza al vapore μ		ca. 10	
	Peso specifico		ca. 115 kg/m³	
	Spessore minimo		granulazione; in ogni caso min. 2 mm	
CONSUMO DI MATERIALE	Granulazione (mm)	60	80	100
	Consumo d'acqua in l/sacco	5,5-6,5	5,5-6,5	5-6
	Consumo kg/m ²	ca. 3,1	ca. 3,1	ca. 34,7
	resa m ² /sacco	ca. 8,1	ca. 8,1	ca. 5,3
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	Sacchi da 25 kg. Si conserva per 6 mesi all'asciutto e su una bancale di legno.			
CONTROLLO DI QUALITÀ	Controllo eseguito in proprio dai nostri laboratori.			
PRECAUZIONI	Xi irritante R 36: irritante per gli occhi R 38: irritante per la pelle R 41: rischio di gravi lesioni oculari R 43: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle S 2: conservare fuori dalla portata dei bambini S 24: evitare il contatto con gli la pelle S 25: evitare il contatto con gli occhi S 26: in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico S 37: indossare guanti di protezione adeguati S 39: indossare occhiali protettivi adeguati			
SOTTOFONDO	Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, privo di gelo e polvere, non idrorepellente, privo di efflorescenze, stabile e privo di parti distaccate. Valutare il sottofondo in base alle norme ÖNORM B 2259 e B 6410. Il muro deve essere piano, secondo quanto stabilito dalla norma ÖNORM DIN 18202.			
TRATTAMENTO PRELIMINARE DEL SOTTOFONDO	Il sottofondo deve essere trattato preliminarmente con Baumit open Grundierung (tempo di posa: min. 24 ore).			

Baumit open Fascina

(Pannello isolante in polistirene per facciate)



LAVORAZIONE

Trascorso un tempo di asciugatura di Baumit open Grundierung di almeno 24 ore, è possibile stendere Baumit open Fascina.

Miscelare Baumit open Fascina fino a raggiungere la consistenza di lavorazione abituale. Per superfici estese, utilizzare per ogni sacco una pari quantità d'acqua. Miscelare con un agitatore. Per superfici esrese si consiglia di utilizzare le consuete macchine intonatrici e miscelatrici nella versione standard. Miscelare solo con acqua pulita e senza altri materiali. Durante la miscelatura e la lavorazione, prestare attenzione alla pulizia di macchine, recipienti e attrezzi. Applicare Baumit open Fascina e strutturarla con cazzuola o cazzuola a punta quadra, con un disco in feltro, legno o schiuma. Durante il lavaggio, aggiungere parti sottili di intonaco all'acqua di lavaggio.

Baumit open Fascina deve essere trattato con un prodotto con funzione omogeneizzante (per es. Baumit SilikonFarbe).

AVVERTENZE

Durante la lavorazione e la presa, la temperatura dell'aria, del materiale e del sottofondo deve essere di almeno +5° C. Proteggere la facciata dalla luce solare diretta, dalla pioggia e dal vento forte (per es. con una rete di protezione per impalcature). Un'elevata umidità atmosferica e temperature basse possono prolungare notevolmente il tempo di asciugatura. Per evitare che l'impalcatura lasci dei segni, deve essere lavorato contemporaneamente, suddiviso nelle varie posizioni dell'impalcatura.

Prescrizioni di sicurezza: Proteggere gli occhi e la pelle, nonché l'area intorno alla superficie trattata, in particolare vetro, ceramica, clinker, pietra, vernice e metallo. Se necessario, sciacquare lo spruzzatore con abbondante acqua, senza attendere l'essiccazione e l'indurimento dell'intonaco.

Lavare con acqua utensili e accessori immediatamente dopo l'uso.

Può essere dipinto con:

- Baumit UniversalGrund con Baumit SilikatFarbe
- Baumit SilikonFarbe
- Baumit ArtlineFarbe

giugno 2007

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.